

Описание изделия

Бесцветное фосфатирующее средство низкой вязкости для удаления ржавчины при нанесении непосредственно на ржавчину. После нанесения средства, ржавчина проходит интенсивное химическое преобразование. Сразу после этого на обработанную поверхность следует нанести грунтовочное покрытие с высокой антикоррозийной защитой.
Расход: ок. 30 м²/л

Оттенок цвета	бесцветное			
Пропорции смешивания				
Отвердитель				
Растворитель				
Вязкость распыления 20° С				
Нанесение	давление распыления	размер форсунки распыления	число распылений	
Распылитель / Воздушный краскопульт				
Безвоздушное / комбинированное распыление				
Срок годности после смешивания компонентов				
Толщина покрытия / сухой пленки				
Время отверждения / Время испарения растворителя из лакокрасочной пленки				
Высыхание	повторное покрытие	«от пыли»	«на отлип»	полное отверждение
Температура объекта 20° С				
Температура объекта 60° С				

Примечания:

- Через 3 - 4 часа после обработки средством Mira E 900 объект следует промыть обильным количеством воды.
- При нанесении следует находиться в защитных очках, перчатках и спецодежде.

Хранение: в плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.

Все изделия следует утилизировать в соответствии с указаниями органов по охране окружающей среды. Храните вашу окружающую среду!

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную ответственность, того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.