

Рекомендуемое применение

Mipa Rallye schwarz matt (черный матовый) — устойчивое к атмосферным воздействиям и пожелтению двухкомпонентная акриловая автомобильная краска с высоким содержанием твердых частиц для частичной или полной окраски транспортных средств с целью получения однородного матового покрытия.


Кроющая способность: --

Инструкции по нанесению



Цвет

Черный матовый



Соотношение компонентов смеси

Отвердитель	по массе (лак : отвердитель)	по объему (лак : отвердитель)
Mipa 2K-HS-Härter	--	3 : 1
Mipa 2K-MS-Härter	--	2 : 1



Отвердитель

для полной окраски

Mipa 2K-HS-Härter HS 25 / 35

Mipa 2K-MS-Härter MS 25 / 40

для частичной окраски

Mipa 2K-HS-Härter HS 10

Mipa 2K-Härter MS 10



Срок годности после смешивания

1 ч для Mipa 2K-Härter HS 10, MS 10 при 20 °C

4 ч для Mipa 2K-Härter HS 25, MS 25 при 20 °C

6 ч для Mipa 2K-Härter HS 35, MS 40 при 20 °C



Разбавитель

10 - 20 % Mipa 2K-Verdünnung normal V 25

10 - 20 % Mipa 2K-Verdünnung lang V 40



Вязкость распыления

Пистолет-распылитель с подачей самотеком

18-22 с, 4 мм DIN

Комбинированное/безвоздушное распыление

--



Способ нанесения

Способ нанесения	Отвердитель	Давление (бар)	Распылительная насадка (мм)	Количество распылений	Разбавление (%)
Пистолет-распылитель с подачей самотеком (высокое давление)	--	2-2,5	1,2-1,3	1-2	10-20
Краскопульт низкого давления (низкое давление)	--	2-2,2	1,2-1,3	1-2	10-20
Краскопульт низкого давления/внутреннее давление в распылителе	--	0,7	--	--	--



Время испарения растворителя из лакокрасочной пленки

5–8 мин между слоями

10–15 мин до сушки в печи

Толщина сухой пленки

50–60 мкм



Время высыхания

Температура поверхности	«От пыли»	«На отлип»	Готовность к сборке	Пригодность к шлифованию	Пригодность к повторному нанесению покрытия
20 °C	45–55 мин	5–6 ч	12–24 ч	--	--
60 °C	10–15 мин	25–30 мин	после охлаждения	--	--
Сушка коротковолновым инфракрасным излучением	--	8 мин	--	--	--
Сушка средневолновым инфракрасным излучением	--	10–15 мин	--	--	--

Примечание

Хранение:	Минимум 2 года в невскрытой оригинальной упаковке.
Нормы для летучих органических веществ (ЛОВ):	Предельное значение для данного продукта в ЕС (категория В/е): 840 г/л Продукт содержит ЛОВ в макс. количестве 600 г/л
Условия нанесения:	От +10 °C и до 80% относительной влажности. Необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию воздуха.
Инструкция по нанесению:	Важно: Режим распыления оказывает существенное влияние на уровень блеска. Поэтому последний слой должен быть тонким и однородным и наноситься примерно через 5–10 минут после испарения растворителя из лакокрасочной пленки.